化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
乙醛 DX3,4-211,311	A	C	C	B	X	X	C	B	A	C	A	X	X	B	C	C	X	B	O	O	A	A	O	A	C	A	A	O
乙酰胺 DX2,3,4-911,311	O	X	A	O	X	X	A	A	A	B	A	B	A	O	X	X	X	O	O	O	A	A	O	O	C	A	A	O
乙酸盐溶液 DX3,4-211,311	A	O	O	O	A	X	X	A	A	X	B	X	X	O	O	O	X	O	X	O	A	C	O	O	X	A	A	A
乙酸 DX2,3,4-911,311,888	X	B	X	B	B	A	B	X	A	C	A	B	B	A	B	B	X	X	X	C	A	C	O	O	C	A	A	O
冰醋酸 DX2,3,4-911,311	X	B	C	B	B	A	B	X	A	X	A	C	C	O	B	B	X	O	C	X	A	C	O	O	O	A	A	O
醋酸蒸汽 DX3,4-311	O	X	O	O	X	X	O	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	A	O	O	O	O	O	A	O
醋酸酐 DX2,3-911	X	X	X	X	X	C	B	A	A	B	B	X	C	A	B	B	X	B	C	X	A	X	O	O	X	B	B	X
丙酮70°F (21.1°C) DX2,3,4-911,666,311	O	X	C	A	X	X	A	A	A	O	A	X	X	A	C	C	X	O	C	A	A	O	O	O	B	A	A	A
丙酮120°F (48.8°C) DX2911	B	X	X	A	X	X	A	B	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
丙酮140°F (60°C) DX2911	O	X	X	X	X	X	A	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
乙晴 DX3,4-311	O	X	A	O	X	B	X	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	A	A	A	A
苯乙酮 DX3,4-311	O	X	B	O	X	B	C	A	A	X	A	X	X	O	X	X	X	O	O	O	O	A	O	O	A	A	A	A
乙酰氯化物 DX4-311,666,	O	X	X		X	A	X	X	A	X	X	A	X	O	X	X	X	O	X	A	O	O	O	A	A	A	A	O
乙炔 DX3,4-777,525,311	A	X	A	O	C	A	X	B	A	B	A	A	A	O	C	B	X	A	B	O	A	A	O	A	A	A	A	A
稀酸	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	B	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
酸性矿泉水 DX2911	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
丙烯晴 DX2,3,4-311	O	X	A	O	O	B	B	A	A	X	X	C	X	A	X	X	X	O	O	X	A	A	O	A	A	A	A	O
己二酸 DX2,3,4-211,911,777	B	A	A	O	A	A	B	O	A	A	A	O	A	O	O	A	O	O	O	O	A	O	O	A	A	A	A	O
醇类 DX2,3,4-211,911,666	B	B	X	A	A	A	B	X	A	O	B	A	A	O	O	O	A	A	B	A	A	A	O	A	A	A	A	A
碱液 DX4-311,888,777	A	A	A	A	O	O	O	O	A	A	A	A	A	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O

长春厚华技术有限公司

化学兼容性	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
Legend(图例):																												
A-Excellent 极好																												
B-Good 好																												
C-Poor 差																												
X-Not recommended不适合																												
O- information not available or not rated 不确定																												
烯丙醇 DX2,3,4-911,311,666	O	B	X	A	X	O	B	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O	O	A	A	A	A	A
烯丙氯化物 DX2,4-911,311	O	O	B	A	X	A	A	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	X	O	B	O
杏仁油 DX4-311	O	O	O	O	O	O	O	O	A	X	B	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	B	O
氯化铝 DX2-911,777,888	B	B	B	A	A	A	A	X	A	A	A	A	A	A	X	A	C	O	B	O	X	O	O	O	X	X	C	X
次氯酸铝	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	X	X	X	O	O
氟化铝 DX2911	X	O	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	X	A	C	O	O	O	B	O	O	X	X	X	C	X
氢氧化铝 DX2,3,4-911	O	C	A	O	A	A	A	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	A	A	O	O	O	A	A	A
硝酸铝 DX2,4-911,311,777,888	O	C	A	O	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	B	A	C	O	O	O	X	O	O	O	X	A	A	A
硫酸铝钾 DX2,3,4-911,311,211	A	A	B	A	A	A	A	X	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	A	O
硫酸铝 DX2,3,4-911,211,6,7,8	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	X	A	X	A	B	A	A	C	O	O	O	A	A	O
胺 DX2,3,4-911,211,311	B	X	C	A	X	O	A	B	A	O	O	O	O	A	O	O	O	X	A	O	A	O	O	O	B	A	A	O
胺乙醇 DX2-911	X	B	O	O	B	C	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
无水氨 DX2-911	X	X	B	A	B	A	A	B	A	A	A	X	B	A	O	X	X	X	X	O	A	O	O	A	A	A	A	A
氨水 DX2-911	B	X	X	A	A	A	A	B	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
二氟化铵 DX2,4-911,311	O	O	A	O	A	A	A	O	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O	C	A	O
碳酸铵 DX2,3,4-911,311	O	O	B	A	A	A	A	A	A	A	B	O	X	A	O	A	X	A	O	O	A	O	O	A	A	A	A	A
氯化铵 DX2-911	B	A	B	A	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	A	O	C	C	O	O	X	A	C	A
氟化铵 DX3,4-311	O	X	A	O	X	A	B	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	A	O	O	A	A	A	A	A
氨水 DX2,4-911,311	X	X	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	X	A	A	X	X	B	X	O	C	X	O	O	C	A	A	A

长春厚华技术有限公司

化学兼容性	乙缩醛	聚碳	聚乙烯	聚乙烯	聚氯乙烯	聚偏氟乙烯	聚丙烯	尼龙	特富龙	氯丁橡胶	三元乙丙橡胶	氟橡胶	丁腈橡胶	Kalrrz	聚硫橡胶	聚苯乙烯	聚氨酯	皮革	聚醚弹性体	弹性混合体	铝	铜	硬质合金	淬火碳钢	铸铁	304不锈钢	316不锈钢	400不锈钢
Legend(图例):	Acetal	PC	HMW	UHMVW	PVC	KYNAR	PP	Nylon	Teflon	Neoprene	EPDM	Viton	Buna-N		Thiokol	SB	PU	Leather	Hytrel	Santoprene	Aluminum	Brass	Carbide	CSH	CS,CI	SST 304	SST 316	SST 400
A-Excellent 极好																												
B-Good 好																												
C-Poor 差																												
X-Not recommended不适合																												
O- information not available or not rated 不确定																												
硝铵 DX2,3,4-911,311	B	X	B	A	A	A	A	A	A	A	A	O	A	A	O	B	X	A	B	O	A	X	O	A	X	A	A	A
过硫酸铵 DX2,4-911,311,7	O	O	A	A	A	A	A	X	A	A	A	O	A	A	O	X	X	O	O	O	C	O	O	O	A	A	A	A
磷酸铵 DX2,4-311,911,7	B	A	B	B	A	A	A	X	A	A	A	O	A	A	A	A	O	O	B	O	O	A	O	O	O	A	A	A
硫酸铵 DX2,4-311,911,7	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	X	A	A	X	A	A	O	C	O	B	C	O	O	C	A	A	A
硫化铵 DX2,4-311,911	X	X	B	X	A	O	A	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O
乙酸戊酯 DX3,4-311,	X	X	C	B	X	A	C	C	A	X	A	X	X	A	X	X	X	B	C	X	A	A	O	A	C	A	A	C
戊醇 DX2,3,4-311,911,666,525	A	A	B	A	A	A	A	B	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	A	X	O	O	A	A	A	O
氯戊烷 DX3,4-211,311	A	X	X	O	X	A	X	C	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	A	A	O	A	A	A	A	O
苯胺 DX4-311,666	B	X	X	B	X	B	C	A	A	X	A	C	X	A	X	X	X	O	X	A	C	O	O	A	A	A	A	A
苯胺盐酸	O	X	X	O	C	B	X	X	A	X	B	B	B	A	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
动物油	A	O	A	O	O	O	O	O	A	B	B	A	A	O	O	O	B	O	A	A	A	O	A	A	A	A	A	A
防冻液 DX3,4-311,666,7,8	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	A	A	A	A	O	O	O	O	B	A	A	O	O	A	A	A	A	O
二氯化锑 DX2-911	O	A	B	A	A	A	A	X	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	X	X	X	X
王水 DX5-A11	X	X	B	B	C	A	X	X	A	X	C	B	X	A	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	X	X	X	X
芳香烃 DX4-888	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	A	X	O	O	O	O	O	C	O	O	O	O	O	B	O	B	O
砷酸 DX2,4-911,311,7,8	O	A	A	O	B	A	A	X	A	A	A	A	A	A	A	A	C	B	O	O	X	O	O	O	O	A	A	A
沥青 DX2,3,4-888,911	B	X	A	O	A	A	A	A	A	B	X	A	B	A	A	X	B	A	B	O	A	A	O	A	A	A	A	A
乳胶 DX4-555,311	O	X	O	O	O	A	O	C	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	A	O	A	O
汽车刹车液 DX3,4-311,211	A	O	O	O	O	O	O	O	A	B	A	X	X	O	O	O	O	O	O	C	A	O	A	A	A	A	A	A

长春厚谷技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
汽车传动液 DX3,4-525,7,8	A	O	A	O	O	O	O	O	A	B	X	A	A	O	O	O	B	O	A	X	A	O	A	A	A	A	A	A
汽油 DX3,4-277,8	A	O	A	O	O	O	O	O	A	X	X	A	A	O	O	O	B	O	O	O	A	O	A	A	A	A	A	A
香蕉油 DX4-211,311	A	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O
碳酸钡 DX2,4-911,311	O	O	B	B	A	A	A	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	A	O	O	O	O	O	A	A	A	A	A
氯化钡 DX2,4-911,211,7,8	A	A	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	B	O	X	O	O	A	A	A	A	A
氰化钡 DX4-311	O	O	A	O	X	O	X	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	A	A	A
氢氧化钡 DX2,4-911,311,7,8	O	X	B	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	X	B	B	O	X	O	O	O	O	B	A	O
硝酸钡 DX2,4-911,311	B	X	B	B	A	O	A	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O
硫酸钡 D3,4,2-8,7,1	B	X	B	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	X	O	A	O	O	A	A	A	A	A
硫化钡 DX2,4-911,7,8	O	O	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	O	O	X	O	O	O	C	A	A	A
啤酒 DX2,3,4-911,211,7,8	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	X	A	B	A	B	O	A	B	O	O	X	A	A	A
啤酒工业醇 DX3,4-211,8	A	O	A	O	O	O	O	A	A	A	A	A	B	O	O	O	X	A	O	O	A	A	O	A	A	A	A	A
啤酒饮料	A	O	A	O	O	O	O	A	A	A	A	A	A	O	O	O	X	A	O	O	A	X	O	X	X	A	A	A
甜菜糖浆	B	O	B	O	O	O	B	A	A	A	O	A	A	O	O	O	X	O	O	O	A	B	O	A	A	A	A	B
甜菜糖溶液	A	O	A	O	O	O	O	A	A	B	A	A	A	O	X	A	X	A	B	O	A	X	O	B	B	A	A	B
苯甲醛 DX3,4-311	O	X	X	O	X	A	X	X	A	X	A	X	X	A	X	X	X	O	B	X	A	A	O	A	A	A	A	A
苯 DX3,4-8,A11,211,311	A	X	C	C	X	A	X	A	A	X	X	A	X	A	C	X	C	B	C	X	A	A	O	A	A	A	A	A
热苯 DX3,4-A11,311	C	X	X	X	X	B	X	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	B	B	O	O	B	B	B	B
苯磺酸 DX4-311	O	X	A	X	B	A	X	X	A	B	C	A	X	O	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O

长春厚谷技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
苯甲酸 DX3,4-311,8	B	B	B	A	B	A	X	X	A	X	C	A	C	A	B	X	X	A	X	O	A	O	O	O	O	A	A	A
苄醇 DX2,4-911,888	O	X	X	A	X	A	A	X	A	B	A	A	X	A	X	X	X	O	O	O	A	C	O	A	A	A	A	A
苄氯 DX4,2-211,8,311	A	X	O	O	B	A	B	A	A	X	X	A	X	A	X	X	X	O	O	O	O	O	O	A	A	A	A	A
漂白液	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	A	A	X	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
漂白溶液	O	O	O	O	O	O	O	O	A	X	A	A	B	A	O	O	O	O	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O
湿漂白粉	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	A	X	O
血	O	O	O	O	O	O	A	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O
硼砂 DX2,4-911,8	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	X	B	A	A	B	O	X	B	O	O	X	A	A	A
硼酸 DX2,3,4-911,8	O	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	O	A	A	A	A	B	A	A	C	O	O	O	A	A	O
刹车液 DX3,4-211,311	A	O	A	O	O	O	O	O	A	B	A	X	X	O	O	O	O	O	O	B	A	O	A	A	A	A	A	A
溴气(干)	X	X	X	X	X	A	X	X	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	X	O	X	O	O	O	X	X	X	X
溴气(湿)	X	X	X	O	X	A	X	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	X	X	X	X
丁二烯 DX3,4-311,8	O	X	X	C	C	A	X	A	A	X	C	A	X	A	C	X	X	A	O	O	A	A	O	A	A	A	A	A
丁烷 DX3,4-7,8,311	B	X	X	O	X	A	X	A	A	A	X	A	A	A	A	X	A	A	B	O	A	A	O	A	A	A	A	A
丁醇 DX2-911,211	A	A	A	A	B	A	A	B	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	B	B	O	O	O	O	O	O	O	O
黄油	A	O	A	O	O	O	O	A	A	B	A	A	A	O	O	O	A	O	B	X	O	O	O	O	O	O	O	O
动物脂黄油	A	O	A	O	O	O	O	O	A	B	A	A	A	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
奶油	O	A	A	O	A	A	A	B	A	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
乙酸丁酯(醋酸乙酯)	B	X	X	B	X	B	X	A	A	X	C	X	X	A	C	X	X	O	C	O	O	O	O	O	O	O	O	O

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
丁胺 dx2-911	X	X	X	A	X	A	B	A	A	X	B	X	C	A	X	X	X	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O
氯丁烷	O	X	O	O	O	A	X	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	C	O	O	O	O	O	O	O	O	O
丁醚	O	O	O	O	A	A	X	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O
丁烯 DX2-911,8	O	X	B	O	B	A	B	B	A	C	X	A	B	A	B	X	X	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O
丁酸	X	X	X	B	X	B	X	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	X	O	O	O	O	O	O	O	O
丁酸5% DX2-911	X	X	X	A	B	B	A	B	A	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
亚硫酸氢钙 DX2-911,8	X	X	A	A	A	A	B	A	A	A	X	A	B	A	X	X	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
碳酸钙 DX2-911,211	A	C	B	O	A	A	A	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
稀释氯化钙 DX2-911	C	C	B	A	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O
饱和氯化钙 DX2,4-911,7,8	X	C	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	O	O	O	O	A	A	A	A	O
氢氧化钙10% DX2,4-911,7,8	A	X	X	X	X	A	A	A	A	A	A	A	A	A	X	A	A	A	B	O	O	O	O	A	A	A	A	A
氢氧化钙20% DX2,4-911	X	X	X	X	X	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	O	O	O	O	O	A	A	O
氢氧化钙30% DX2,4-911	X	X	A	A	X	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	O	O	O	O	O	A	A	O
沸腾次氯酸钙2% DX2-911	X	X	X	X	X	A	A	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	C	O	X	O	O	O	C	C	B	X
次氯酸钙100% DX2-911,8,211	A	X	B	A	B	A	A	X	A	C	A	A	B	A	X	C	X	X	C	O	C	O	O	O	O	A	C	C
亚硝酸钙 DX2,4-911,8,7	X	A	B	O	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O
硫酸钙 DX2,3,4-911,	X	A	B	O	A	A	A	C	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	A	O	O	A	A	A	A	A
甘蔗汁	A	O	O	O	O	O	O	A	A	A	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O	B	C	O	A	A	A	A	O
甘蔗溶液	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	A	A	A	O	O	O	X	O	B	O	A	B	O	A	A	A	A	B

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
碳酸(酚) DX2,3,4-911,8	X	O	C	B	B	B	A	X	A	C	B	A	X	O	X	O	C	X	X	X	A	O	O	O	O	A	A	A
二氧化碳	C	A	B	C	A	A	A	A	A	B	B	A	A	O	B	B	A	A	B	O	A	A	O	A	A	A	A	A
二硫化碳	B	X	X	X	X	B	X	C	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	X	O	A	C	O	A	A	A	A	A
一氧化碳	B	O	B	C	A	B	A	A	A	B	A	A	A	A	A	B	A	O	B	O	A	O	O	A	A	A	A	A
四氯化碳(干)	B	X	X	X	X	A	X	X	A	X	X	A	C	A	C	X	X	A	X	X	O	A	O	O	O	A	A	A
四氯化碳(湿) DX4-311	C	X	X	C	X	A	X	X	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	X	X	X	O	O	O	B	A	A	A
碳酸 DX3,4,2-8,311	B	A	B	A	A	A	B	A	A	A	A	A	B	O	A	B	A	A	X	X	A	O	O	O	O	A	A	O
蓖麻油	A	O	O	O	A	O	O	A	A	A	A	A	B	O	O	O	A	A	X	X	A	A	O	B	B	A	A	O
CASTUP(调味番茄酱)	B	O	O	O	O	O	O	A	A	C	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	X	X	B	B	O
腐蚀剂 DX4-666	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	X	B	X	O	O	O	O	A	A	O
乙酸纤维酯 DX3,2,4-666	O	X	B	O	O	B	B	O	O	X	B	X	O	O	O	O	X	O	X	A	A	O	O	B	B	B	B	B
丁基纤维	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	B	X	O	O	O	O	X	O	X	O	B	O	O	B	B	B	B	B
熔纤济 DX4-211,311	A	A	X	O	A	A	C	A	A	X	B	B	X	A	B	X	X	O	X	O	B	O	O	B	B	B	B	B
桐油 DX3,4-211,7,8	A	O	B	O	O	O	O	O	A	B	X	A	A	O	O	O	X	O	B	O	A	O	A	A	A	A	A	A
氯酸(20%) DX2-911	X	O	B	O	A	A	A	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	X	X	X	X
消毒水 DX4-A11,311	X	A	X	A	C	B	C	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	O	B	O
氯气(干)	X	B	X	B	X	A	X	X	A	C	X	A	X	O	X	X	X	O	X	X	X	B	O	O	O	A	A	O
氯气(湿) DX2-911,8	X	C	X	O	O	X	A	X	X	X	X	A	X	X	O	C	X	X	X	X	X	O	O	O	X	X	X	X
氯乙酸 DX2,4-911	X	X	X	X	C	B	A	X	A	X	A	X	X	O	X	X	X	O	X	X	X	O	O	O	X	B	B	X
氯苯 DX4,3-211,8,311	A	X	X	B	X	B	X	C	A	X	X	A	X	A	X	X	X	O	X	X	B	O	O	A	C	A	A	A

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
氯乙醇 DX4-311	X	X	O	O	X	C	X	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	O	O	B	O	B	O
氯仿 DX4-8,311,211	B	X	X	X	X	B	X	X	A	X	X	A	X	A	X	X	X	O	X	X	X	A	O	A	A	A	A	A
氯苯酚 DX4-311,211	B	X	O	O	O	B	O	X	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	C	O	O	O	B	B	B	O
氯磺酸	X	C	X	X	X	X	X	X	A	X	X	X	X	O	X	X	X	O	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X
稀释氯磺酸	B	A	O	C	X	O	C	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	X	O	O	O	X	X	X	X
CHLOROX(漂白)-DX4-8	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	B	A	B	O	O	O	X	O	O	O	X	O	O	X	X	A	A	O
巧克力糖浆	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	A	O	A	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	X	X	A	A	O
铬酸	X	X	C	A	X	B	B	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	X	X	O	X	C	C	C	X
稀释铬酸	X	A	C	A	B	A	A	C	A	C	C	A	X	O	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O
苹果汁	A	O	A	O	O	O	O	A	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	B	O	B	O	O	X	X	A	A	A
浓柠檬酸	C	X	B	A	B	A	A	X	A	A	A	A	A	O	X	A	A	O	B	A	O	O	O	O	O	O	A	O
稀释柠檬酸	B	B	B	A	B	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	A	A	A	O	O	O	A	A	O
可乐	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O
椰子油	A	O	A	O	O	O	O	O	A	X	X	A	A	O	O	O	C	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
鱼油	O	O	O	O	O	O	O	O	A	B	A	A	A	O	O	O	A	O	O	O	A	O	O	O	O	A	A	O
氰化铜	O	X	B	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	A	A	O	O	O	X	O	O	A	A	A	A	A
氟化铜	O	O	B	A	A	A	A	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O
亚硝酸铜	A	X	B	O	B	A	A	X	A	O	O	O	O	A	O	O	O	A	O	O	X	O	O	O	O	A	A	A
硫酸铜	A	A	B	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	C	B	A	O	B	O	O	O	O	O	O	A	A	A

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
玉米油	A	O	A	O	O	O	O	A	A	X	X	A	A	O	O	O	A	A	A	A	A	O	A	A	A	A	A	A
棉籽油	B	A	B	B	B	A	A	A	A	B	B	A	A	O	X	X	A	O	A	O	A	A	O	A	A	A	A	A
热木馏油	X	C	C	A	C	O	X	X	A	B	X	A	A	A	C	X	C	O	X	O	B	O	O	O	B	B	B	B
磷酸甲苯二甲酯	X	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
苯甲酸	X	X	X	O	C	B	X	X	A	C	X	A	X	O	X	X	X	O	X	O	A	O	A	A	A	A	A	O
原油	B	X	X	B	A	A	B	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	B	A	A	B
氯化铜	X	A	B	A	A	B	B	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	X	B	B	C
切削油(sulfur base)	A	O	A	O	O	O	O	O	A	X	X	A	A	O	O	O	A	O	O	O	A	O	A	A	A	A	A	O
切削油(water soluble)	A	O	A	O	O	O	O	O	A	X	X	A	A	O	O	O	A	O	O	O	A	O	A	A	A	A	A	O
氰酸	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O
环己烷	A	A	C	A	X	A	X	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	A	X	A	A	O	A	A	A	A	A
环己醇	A	X	X	A	X	A	B	B	A	A	C	A	C	A	B	X	O	O	O	X	O	O	O	A	A	A	A	A
环己酮	A	X	X	A	X	C	X	A	A	X	B	X	X	A	B	X	X	O	O	X	A	A	O	A	A	A	A	A
去离子水	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
洗涤剂	A	O	A	O	O	O	A	O	A	B	A	A	A	O	O	O	X	O	B	O	B	O	O	O	O	A	A	O
普通洗涤剂	A	B	B	A	A	O	B	A	A	B	A	A	A	O	O	B	X	O	O	O	A	O	O	O	A	A	A	O
二丙酮醇	A	O	B	O	B	B	B	A	A	X	A	X	X	A	B	X	X	O	C	O	A	A	O	A	A	A	A	A
二元酯	B	X	B	B	X	O	B	B	B	O	B	X	O	O	X	B	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
邻苯二甲酸丁二酯	O	X	C	A	X	X	B	A	A	X	B	C	X	A	B	X	C	A	B	A	A	O	O	A	A	A	A	A

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
二氯苯	O	X	X	X	X	B	X	O	A	X	X	A	X	O	X	X	X	O	X	X	O	O	O	A	A	A	A	A
二氯二氟甲烷	O	O	B	O	B	A	B	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	A	O	O	O	A	A	B	O
二氯乙烷	A	X	C	X	X	B	A	X	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	X	X	O	O	O	A	A	A	A	A
二氯乙烯	O	O	O	X	X	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O
柴油	A	A	X	X	A	A	A	A	A	C	X	A	A	A	A	X	C	A	B	X	A	O	O	A	A	A	A	A
二乙醇胺	O	O	O	O	O	O	B	B	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	X	O	A	O	O	A	A	A	A	A
乙醚	A	X	X	A	X	B	X	C	A	C	X	X	X	A	A	X	A	O	C	A	B	O	O	B	B	B	B	A
二乙胺	O	O	X	O	X	B	B	A	A	B	B	X	B	A	B	B	C	O	O	O	B	O	O	O	X	B	B	O
二甘醇	O	C	B	A	X	O	A	A	A	A	A	A	A	A	X	A	X	O	A	A	B	O	O	O	A	A	A	B
二异丁烯	O	B	O	A	A	A	A	A	A	X	X	A	B	O	A	X	X	O	O	O	A	O	O	O	A	A	A	O
二甲苯胺	O	X	O	A	X	B	X	A	A	C	B	X	C	O	X	C	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
二甲基甲酰胺	C	X	B	A	X	X	A	A	A	C	B	X	B	A	X	X	X	O	B	A	A	O	O	A	A	A	A	O
二甲基邻苯二甲酸酯	O	X	O	O	X	B	B	C	A	X	B	B	X	A	B	X	O	O	A	B	A	O	O	O	O	A	A	O
二甲亚砜	X	A	B	O	X	O	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O
二辛基邻苯二甲酸酯	O	X	X	O	X	B	X	A	A	X	B	B	C	A	B	X	X	O	A	A	A	O	O	A	A	A	A	A
二苯	O	O	O	O	O	O	X	O	A	X	X	A	X	A	B	X	X	O	O	O	A	O	O	B	B	B	B	O
二苯醚	O	O	O	O	X	O	X	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	A	A	A	O
二苯氧化物	O	O	O	O	X	B	O	O	A	X	X	A	X	A	X	X	X	O	O	O	A	O	O	A	A	A	A	A
二苯烯甘醇	O	C	B	O	C	B	A	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	A	O

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
DOW THERM	O	B	O	X	O	X	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	A	A	A	A	A
钻探泥浆(oil base)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
钻探 泥浆(water base)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
干洗液	O	O	O	O	O	O	O	O	A	X	X	A	X	O	O	O	X	O	O	O	A	O	A	A	A	A	A	A
环氧氯丙烷	A	X	O	O	X	X	B	A	A	X	B	X	X	A	X	X	X	O	X	O	A	O	O	A	A	A	A	A
乙烷	A	O	O	O	X	O	C	A	A	B	X	A	A	A	A	X	C	O	O	O	A	O	O	A	A	A	A	A
乙醇	A	B	A	A	A	A	A	C	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O
乙醇胺	X	B	O	A	X	X	B	A	A	B	B	X	B	A	B	B	C	O	O	O	B	O	O	A	A	A	A	A
醚	A	X	X	B	X	X	X	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	A	X	O	B	A	A	B	B	B	B	B
乙酸乙酯120°F (48.8°C)	A	X	X	A	X	O	B	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	B	O	O	B	B	B	B
乙酸乙酯140°F (60°C)	O	X	X	X	X	X	B	B	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	O	O	B	B	B	B
乙酸乙酯70°F (21.1°C)	A	X	C	A	X	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	C	A	B	B	O	B	B	B	B	B
乙苯	A	X	X	A	X	O	X	O	A	X	X	A	X	A	X	X	X	O	O	X	A	O	O	A	A	B	B	A
苯甲酸乙酯	O	X	C	O	X	O	C	X	A	X	X	A	X	A	B	X	X	O	O	O	A	O	O	A	A	A	A	A
乙酸丁酯	O	X	X	O	X	O	X	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	B	O	O	A	B	A	A	O
聚乙烷	A	X	X	X	X	A	X	A	A	X	A	A	A	A	X	B	B	O	X	X	B	A	O	O	X	X	A	X
乙醚	B	X	X	X	X	A	X	B	A	C	C	X	C	A	B	X	C	O	O	O	B	O	O	O	B	B	B	B
醚硫酸	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	X	X	O
溴乙烯	O	O	X	O	X	A	X	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	B	O	B	O

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
氯乙烯	A	X	X	B	X	A	X	B	A	X	C	B	X	A	B	X	X	O	O	O	B	O	O	O	C	A	A	O
氯乙醇	X	X	X	O	X	B	X	X	A	B	B	A	X	A	B	B	X	O	X	X	B	O	O	B	B	B	B	O
乙二胺(烯)	A	A	O	A	O	X	O	B	A	A	A	X	A	O	X	B	X	O	O	O	O	O	O	A	A	A	A	A
二溴乙烯	O	O	O	O	X	A	B	O	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	B	B	B	B
二氯乙烯	C	X	X	C	X	A	X	B	A	X	C	A	X	O	X	X	X	A	X	X	B	O	O	O	A	A	A	A
乙(撑)二醇	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	B	O	C	A	B	A	O	B	B	B	A	B
环氧乙烷	O	X	X	O	X	B	C	A	A	X	C	X	X	A	O	X	X	O	A	O	X	O	O	O	C	C	C	O
脂肪酸	A	A	B	A	B	A	B	A	A	B	C	A	B	O	X	X	O	A	B	X	A	O	O	O	C	A	A	B
二氯化铁	A	X	B	X	X	A	B	X	A	A	A	A	A	O	A	A	A	A	B	O	X	X	O	X	X	X	X	X
浓缩氯化铁	A	A	B	A	A	A	B	X	A	A	A	A	A	O	A	A	A	A	O	O	X	O	O	X	X	X	X	X
硝酸铁	A	A	B	A	A	A	A	X	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	O	X	X	O	X	X	B	B	B
硫酸铁	B	A	A	O	A	A	B	X	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	A	O	X	X	O	X	X	B	A	X
氯化亚铁	B	X	B	A	A	A	A	X	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	A	O	X	X	O	O	X	X	X	X
硫酸亚铁	B	A	B	O	A	A	A	X	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	A	O	X	O	O	O	X	B	B	O
氟硼酸	O	O	B	A	A	A	A	X	A	A	A	O	A	O	B	A	O	O	X	O	O	O	O	A	A	O	A	O
干氟气-300°F (-184°C)	B	C	X	C	X	A	X	X	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	X	O	B	O	O	O	C	A	B	A
干氟气-300°F (-184°C)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	B	O	O	O	X	A	B	A
湿氟气	O	C	X	C	X	A	X	X	A	X	X	O	X	O	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	X	X	X	X
氟硅酸	O	O	C	A	A	B	A	X	A	B	B	A	A	O	X	C	O	O	B	O	X	A	O	O	O	O	O	O

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
甲醛	B	A	A	A	B	A	A	C	B	B	A	X	C	A	B	B	X	O	C	A	B	O	O	O	X	X	A	X
甲酸	X	X	C	A	X	A	B	X	A	C	A	C	X	O	O	A	C	O	C	A	X	X	O	O	X	O	C	X
氟利昂BF	O	O	O	O	O	O	O	O	A	B	X	A	B	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	A	A	A	A	A
重柴油,燃料油	C	X	X	X	A	B	C	A	A	B	X	A	A	O	A	X	X	A	B	O	B	A	O	A	A	A	A	A
呋喃	O	O	O	O	O	X	O	O	A	X	C	O	X	O	B	X	O	O	O	A	A	O	O	O	A	A	A	O
糠醛	B	X	X	A	X	B	X	B	A	C	B	X	X	A	X	X	C	O	B	A	A	O	O	B	B	B	B	B
镍酸	O	O	B	A	A	B	A	B	A	B	B	A	B	O	O	B	X	A	X	O	X	O	O	X	X	B	B	B
煤气	A	O	X	O	A	A	B	A	A	C	X	A	A	O	A	X	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
天然气	A	O	X	O	X	A	B	A	A	C	X	A	A	O	A	X	B	O	B	X	A	O	O	A	A	A	A	A
汽油（航空用)	O	O	O	C	O	O	O	O	O	A	O	O	O	B	O	O	O	A	O	O	A	A	A	A	A	A	A	A
含铅汽油	B	C	X	C	A	X	C	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	A	O	B	O	O	O	B	A	A	A
汽油（meter)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	X	A	A	A	A	A	A
含硫汽油	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	B	B	A	A	X
非铅汽油	B	C	X	C	A	X	C	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	A	O	O	O	B	A	A	A
明胶	B	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	X	A	X	O	B	O	B	B	O	O	X	A	A	O
葡萄糖	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	X	A	X	A	B	O	A	A	O	A	B	A	A	A
骨胶	B	O	A	A	A	O	A	A	A	A	A	A	A	A	X	B	A	O	B	O	C	O	O	O	B	B	A	O
甘油	A	B	B	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B	A	X	A	B	X	A	A	O	B	B	A	A	A
乙二醇	B	A	C	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	X	O	O	O	B	O	O	O	B	B	B	B

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
乙醇酸	O	O	A	O	A	B	A	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	A	A	O
葡萄汁	A	O	A	O	A	O	O	O	A	A	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O	B	O	O	X	X	A	A	A
葡萄柚油	O	O	O	O	O	O	O	O	A	X	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	A	A	O
黄油（酯基）	O	O	O	O	A	O	A	A	A	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O	A	A	A	A	A
黄油（石油基）	O	O	O	O	A	O	A	A	A	X	X	A	A	O	O	O	A	O	A	X	A	A	O	A	A	A	A	A
黄油（硅酮基）	O	O	O	O	A	O	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O	A	A	A	A	A
氦气	A	A	O	O	O	O	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	A	A	A	O
正庚烷	B	A	C	A	X	A	X	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	A	B	A	A	A	O	A	A	A	A	A
己胺	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	X	O	O	A	A	A	A	A
正己烷	C	X	X	C	X	A	C	A	A	B	X	A	A	A	A	X	B	A	A	O	A	A	O	A	A	A	A	A
己醇	A	O	B	O	B	O	B	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O	A	A	A	A	O
蜂蜜	O	O	O	O	A	O	A	A	A	A	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	A	A	A	A	A
液压油（石油）	C	A	X	A	X	O	X	A	A	B	X	A	O	O	A	X	A	A	A	X	A	O	O	A	A	A	A	O
液压油（合成）	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O	A	A	A	A	A
肼	B	O	O	O	X	A	C	O	A	B	A	X	B	A	X	A	X	O	X	O	B	O	O	X	X	A	A	B
氢溴酸	X	X	B	A	B	A	B	X	A	X	A	A	X	O	B	X	X	O	O	O	X	X	O	X	X	X	X	X
饱和烃	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	X	A	A	A	O	O	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
盐酸10%	X	X	B	A	A	A	A	X	A	X	A	A	B	O	B	X	X	O	X	A	X	X	O	X	X	X	X	X
盐酸20%	X	X	C	A	A	A	A	X	A	X	A	A	B	O	B	X	X	O	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O
盐酸30%	X	X	X	C	A	A	B	X	A	X	A	B	C	O	X	X	X	O	X	C	O	O	O	O	O	O	O	O

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
氢氰酸	X	O	A	A	A	A	A	X	A	B	A	A	B	O	X	B	O	O	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O
氢氟酸	X	X	C	A	C	A	A	X	A	X	C	A	X	O	X	X	C	O	X	X	X	O	O	X	X	X	X	X
热氢氟酸	X	X	X	X	X	A	X	X	A	X	X	C	X	O	X	X	X	O	O	O	X	O	O	X	X	X	B	X
氢氟硅酸	O	O	B	A	X	A	A	X	A	B	B	A	B	O	X	C	O	O	B	O	X	O	O	X	X	X	X	X
HLC气体（干）	O	O	A	O	A	A	A	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	B	A	A	X
HLC气体（湿）	O	O	O	O	O	A	A	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	B	X	B	X
氰化氢	O	O	A	O	A	A	A	B	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	A	A	O	O	B	B	B	A	C
无水氟化氢	O	B	B	O	O	A	A	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	B	O	X	X	B	A	C
氢气	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	C	A	A	O	O	O	A	A	O	A	A	A	A	A
过氧化氢3%	X	A	B	A	A	A	A	X	A	X	B	A	B	O	X	X	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
过氧化氢10%	X	A	B	A	A	A	A	X	A	X	B	A	C	O	X	X	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
过氧化氢30%	X	O	O	A	A	A	A	X	A	X	B	A	C	O	X	X	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
过氧化氢90%	X	O	O	O	O	A	A	X	A	X	C	A	X	O	X	X	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
硫化氢（干）	A	B	A	A	A	A	A	C	A	O	O	O	O	A	O	O	O	A	O	O	B	C	O	B	B	C	A	O
硫化氢（湿）	C	B	A	A	A	A	A	X	A	B	A	X	X	O	A	X	O	O	A	O	A	C	O	A	A	A	A	O
次氯酸	O	O	A	A	A	A	A	X	A	X	B	A	X	O	X	X	O	O	O	O	X	O	O	X	X	X	X	X
油墨	A	O	A	A	O	O	O	A	A	A	A	A	O	O	O	O	A	A	O	O	C	O	O	A	X	A	A	O
碘	O	O	X	A	X	A	X	X	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	B	O	X	O	O	X	X	X	X	O
异丁醇	A	A	A	A	C	A	A	B	A	A	A	A	B	A	B	B	X	O	O	O	B	O	O	O	B	A	A	A

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
异辛烷	O	B	O	A	A	A	A	A	A	B	X	A	A	A	A	X	B	O	A	X	A	A	O	A	A	A	A	O
异辛烷120°F (48.8℃)	O	O	O	A	O	A	A	O	A	B	X	A	A	A	A	X	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
异辛烷150°F (65.5℃)	O	O	O	A	O	A	X	O	A	B	X	A	A	A	A	X	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
乙酸异丙酯	O	X	C	C	X	O	B	B	A	X	B	X	X	A	B	X	X	O	C	O	B	O	O	B	B	B	A	O
乙酸异丙酯120°F (48.8℃)	O	X	C	O	X	O	C	A	A	X	B	X	X	A	B	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
乙酸异丙酯150°F (65.5℃)	O	X	C	O	X	O	O	A	A	X	B	X	X	A	B	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
异丙醇	A	A	B	A	B	A	A	X	A	B	A	A	B	A	A	B	C	A	A	O	A	A	O	A	A	A	A	O
异丙醚	O	O	O	A	C	O	X	A	A	C	X	X	B	A	A	X	B	O	O	O	A	A	O	A	A	A	A	O
异丙醚70°F (21.1℃)	O	O	O	A	C	O	A	A	A	C	X	X	B	A	A	X	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
异丙醚120-150°F (48.8-65.5℃)	O	O	O	A	C	O	X	O	A	C	X	X	B	A	A	X	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
发动机燃料	A	A	X	O	A	A	A	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	X	A	O	O	A	A	A	A	A
发动机燃料70°F (21.1℃)	A	A	X	O	A	A	A	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O
发动机燃料120-150°F(48.8-65.5℃)	A	A	X	O	A	A	X	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
JP-X	A	O	A	O	O	O	O	O	A	B	X	X	A	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	A	A	A	A	A
煤油	A	A	C	C	A	A	X	A	A	X	X	A	A	A	B	X	A	A	A	X	A	A	O	A	A	A	A	A
煤油70°F (21.1℃)	A	A	B	O	A	A	A	A	A	B	X	A	A	A	B	X	A	A	B	X	O	O	O	O	O	O	O	O
煤油120°F-150°F(48.8-65.5℃)	A	C	C	O	A	A	X	A	A	B	X	A	A	A	B	X	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
调味番茄酱	A	O	A	O	O	O	O	A	A	A	A	A	A	O	O	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O	A	A	A
甲酮	A	X	C	C	X	X	X	A	A	O	O	O	O	O	O	O	A	X	X	B	O	O	A	A	A	A	A	A

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
油漆溶剂	A	O	A	O	O	O	O	O	A	X	X	X	X	O	O	O	X	B	X	O	A	A	A	B	B	A	A	A
油漆	B	X	B	O	X	O	X	A	A	X	X	X	X	A	A	X	X	O	X	O	A	C	O	O	A	A	A	A
乳酸	C	B	C	A	C	C	B	X	A	A	A	A	A	O	C	A	O	A	X	O	X	O	O	X	X	B	B	X
猪油	B	A	B	A	A	A	B	A	A	B	B	A	A	O	X	X	A	A	B	A	O	O	O	O	O	O	O	O
猪油（冷）	A	O	A	O	O	O	O	O	A	B	X	A	A	O	O	O	B	A	O	O	A	O	O	A	A	A	A	A
猪油（热）	A	O	A	O	O	O	O	O	A	B	X	A	A	O	O	O	B	A	O	O	A	O	O	A	A	A	A	A
胶浆	C	O	B	O	O	O	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	A	A	O
月桂醇	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	B	A	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	A	A	A	A	O
醋酸铅	A	O	A	A	A	A	A	B	A	B	A	X	B	A	X	X	X	A	O	O	X	O	O	X	X	B	B	B
铅溶液	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	O	O	O	B	B	B
硝酸铅	O	A	A	A	A	A	A	O	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O	B	B	O
硫酸铅	O	A	A	O	A	O	A	B	A	A	A	A	B	O	X	B	O	O	O	O	C	O	O	O	C	C	C	O
石灰	X	O	B	O	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	X	O	O	O	A	A	A	A
硫化钙	O	O	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A	X	O	X	X	O	O	O	O	X	O	O	O	C	A	A	B
亚油酸	O	O	X	O	A	A	B	O	A	X	X	B	B	O	X	X	O	O	O	O	A	O	O	X	X	B	A	B
亚麻油	A	A	X	A	A	A	A	A	A	B	C	A	A	O	A	X	B	A	B	O	B	B	O	A	A	A	A	A
氯化锂	A	C	A	X	A	O	O	O	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	B	A	A	X
氢氧化锂	X	X	X	X	A	O	A	O	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	B	B	B	B
丙烷	A	O	C	O	A	A	A	B	A	B	X	A	A	A	A	X	C	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

长春厚谷技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
润滑油	A	A	X	A	B	A	A	A	A	B	X	A	A	O	C	X	B	A	A	O	A	O	O	A	A	A	A	A
二元酸酯合成润滑油	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	A	B	O	O	O	O	O	X	O	A	O	O	A	A	A	A	A
碱水	X	X	B	A	B	A	A	C	A	B	A	B	B	A	C	B	X	O	C	A	O	O	O	O	O	O	O	O
浓碱水	X	O	O	O	B	O	A	X	A	B	A	B	B	A	C	B	X	O	O	O	X	O	O	O	C	B	X	A
碱水10%	A	C	O	O	O	O	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	C	B	A	A
碱水50%	C	X	B	A	A	A	O	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	C	B	B	A
甲酚	X	X	X	A	X	B	X	X	A	C	X	A	X	O	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
硫酸氢镁	O	B	O	O	A	O	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O	A	B	O
碳酸镁	A	B	A	O	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	O	B	B	A	A	A
氯化镁	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	C	A	A	A	B	O	X	X	O	B	B	X	B	O
氢氧化镁	A	B	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B	A	C	B	X	A	C	O	X	X	O	A	A	A	A	A
硝酸镁	O	B	A	A	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	B	B	B	B	B
硫酸镁	A	B	A	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	O	A	B	O	B	O	O	B	B	A	B	B
顺丁二烯酸	O	O	B	A	A	A	A	X	A	C	B	A	X	O	B	C	O	A	O	O	B	O	O	O	X	A	A	A
苹果酸	O	O	B	O	A	A	A	X	A	C	X	A	A	O	O	C	O	A	O	O	B	B	O	O	X	A	A	B
麦芽饮料	A	O	A	O	O	O	O	O	A	A	A	A	A	O	O	O	X	O	O	O	A	O	O	X	X	A	A	O
氯化锰	O	O	A	A	A	O	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
硫酸锰	A	A	A	O	B	O	B	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	O	O
麦芽酱	A	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	A	A

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
蛋黄酱	A	O	X	O	O	O	O	A	A	X	X	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	X	X	B	A	B
氯化汞	B	A	A	A	A	A	A	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	X	X	X	X	X
氰化汞	O	O	A	O	B	A	A	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	X	X	B	B	X
硝酸亚汞	O	A	A	O	B	A	A	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	B	B	B	B
水银	C	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	O	X	X	O	O	B	A	A	A
甲烷	A	O	C	O	A	A	A	A	A	B	X	B	A	A	A	X	C	O	B	X	A	O	O	O	X	A	A	A
乙酸甲酯	B	O	B	O	X	O	A	A	A	B	A	X	X	A	B	C	X	O	C	O	B	O	O	B	B	A	A	A
甲乙酮	O	O	O	O	X	O	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O	A	A	A	A	O
甲醇	A	C	B	A	C	A	A	X	A	A	A	X	A	A	B	A	X	A	A	A	A	A	A	O	A	A	A	B
甲胺	O	O	O	O	X	O	A	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	X	O	A	A	A	A	O
溴化甲烷	O	O	X	C	X	A	X	X	A	X	X	A	B	A	O	X	O	O	X	X	X	O	O	A	A	A	A	O
乙二醇甲醚	O	O	O	O	X	A	B	A	A	C	B	X	C	O	O	X	X	O	O	A	B	B	O	B	B	B	B	B
氯甲烷(干)	B	X	X	O	X	A	X	X	A	X	C	B	X	O	C	X	X	O	X	X	X	A	O	X	X	A	A	B
氯甲烷(湿)	B	X	X	O	X	A	X	X	A	X	C	B	X	O	C	X	X	O	O	O	X	A	O	X	X	A	A	B
甲乙酮	B	X	X	A	X	C	C	C	A	X	A	X	X	O	B	X	X	O	A	X	B	A	O	A	A	A	A	A
甲基异丁基酮	O	X	B	O	X	B	X	C	A	X	B	X	X	A	B	X	X	O	O	O	A	O	O	O	A	A	A	O
二氯甲烷	X	X	C	B	X	B	X	X	A	X	C	B	X	O	X	X	X	O	X	X	X	B	O	B	B	B	B	B
奶	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	B	A	X	A	B	O	A	X	O	X	X	A	A	B
矿物油	A	B	C	C	B	A	C	A	A	B	C	A	A	O	B	X	A	A	A	X	A	A	O	A	A	A	A	A

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
混合酸	O	O	C	O	X	A	X	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	X	X	X	X	X
糖浆	B	O	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	O	O	O	A	A	B	O	A	B	O	B	B	A	A	B
氯乙酸	X	X	X	X	C	B	A	X	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	X	O	O	O	X	C	B	X
氯苯	A	X	X	B	X	B	X	C	A	X	X	A	X	O	X	X	X	O	C	X	B	O	O	O	O	B	B	B
1-氯2 - 氟甲烷	O	O	O	O	X	B	A	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	X	O	O	O	X	A	A	A
单乙醇胺	X	X	O	O	X	X	B	A	A	X	A	X	X	A	X	B	X	O	O	O	B	O	O	B	B	A	B	A
吗啉	O	X	O	O	O	X	B	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	A	O	A	O
机油	A	A	C	O	A	A	C	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	A	O	O	A	A	A	A	A
粗盐酸	X	X	B	A	A	A	B	X	A	X	C	B	X	O	B	X	X	O	X	A	X	X	O	X	X	X	X	X
芥末	A	A	O	O	O	O	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	A	B	O	O	X	X	X	X	X
N - 辛烷	O	C	B	O	C	A	A	A	A	X	X	A	B	O	B	X	X	O	O	B	O	O	O	O	O	O	O	O
挥发油	A	O	X	C	C	A	C	A	A	C	X	A	B	A	B	X	B	A	A	X	A	A	O	B	B	A	A	A
萘球	A	O	X	A	X	A	B	A	A	X	X	A	X	A	B	X	B	O	C	X	B	A	O	A	A	A	A	A
氯化镍	B	A	B	A	A	A	A	X	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	X	O	X	X	O	X	X	X	B	X
硝酸镍	O	A	B	A	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	C	B	B	B
硫酸镍	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	B	C	A	X	O	X	C	O	X	X	B	B	B
硝酸10%	X	C	C	X	B	A	X	X	A	B	B	A	X	O	X	X	X	O	X	X	X	X	O	X	X	A	A	X
硝酸25%	X	C	C	X	C	A	X	X	A	C	B	A	X	O	X	X	X	O	X	X	B	X	O	X	X	A	A	X
硝酸35%	X	C	O	X	C	A	X	X	A	X	C	A	X	O	X	X	X	O	X	X	A	X	O	X	X	A	A	A
硝酸50%	X	O	O	X	C	A	X	X	A	X	X	A	X	O	X	X	X	O	X	X	B	O	O	B	B	B	A	B

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
硝酸70%	X	O	O	X	X	A	X	X	A	X	X	B	X	O	X	X	X	O	X	X	A	O	O	O	A	A	A	A
浓硝酸	X	O	X	X	X	A	O	O	A	X	X	B	X	O	X	X	X	O	X	X	B	O	O	A	B	A	A	A
发烟硝酸	X	X	X	X	X	C	X	X	A	X	X	B	X	O	X	X	X	O	X	X	X	X	O	X	X	B	B	B
稀释硝酸	X	A	B	A	A	A	O	O	A	B	B	A	X	O	O	X	X	O	O	O	A	X	O	X	X	A	A	A
硝苯	B	X	C	A	X	B	X	C	A	X	B	B	X	A	X	X	X	O	X	O	B	O	O	B	B	B	A	B
氮气	A	O	O	O	A	A	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	B	O	A	O	O	O	A	A	A	A
硝基甲烷	O	X	O	O	B	A	B	B	A	B	B	X	X	A	C	B	X	O	X	O	B	O	O	A	B	A	A	A
亚硝酸	O	O	O	O	C	A	X	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	X	X	B	B	B
笑气N2O	O	O	X	O	C	X	A	C	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	O	B	B	B	B	B
动物油	O	O	X	O	B	O	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O	A	A	A	A	O
原油	A	O	X	O	A	A	X	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	A	A	A
矿物油	A	A	X	A	C	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	A	A	O	A	A	A	A	A
植物油	A	O	B	A	C	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	A	O	A	B	A	A	B
废油	B	O	X	X	O	O	O	O	A	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
油酸	C	B	X	A	C	A	B	B	A	C	X	B	C	O	C	X	B	A	A	O	B	C	O	B	B	A	A	B
橄榄油	A	O	A	O	O	O	O	O	A	X	B	A	A	O	O	O	B	O	O	O	A	O	O	A	A	A	A	O
己二酸	X	B	A	A	C	A	A	B	A	B	A	A	B	O	X	B	O	A	X	A	X	X	O	X	X	X	X	O
氧气	A	A	X	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B	A	X	X	A	A	B	A	A	A	O	B	B	A	A	A
臭氧	C	X	C	B	X	A	X	X	A	C	A	A	X	O	A	X	A	O	C	O	B	O	O	X	C	B	B	O

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
二氧杂环己烷	A	X	X	A	X	X	B	A	A	X	B	B	X	A	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
稀释剂	A	O	O	O	A	O	O	A	A	X	X	A	X	O	B	X	X	A	O	O	B	X	O	B	B	B	A	B
溶剂	O	O	O	O	O	O	O	O	A	X	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	A	A	O
棕榈油	A	O	A	O	O	O	O	O	A	O	A	A	A	O	O	O	A	O	O	O	A	O	O	A	A	A	A	A
棕榈酸	O	O	B	O	X	A	B	C	A	B	B	A	A	O	X	B	A	A	A	A	B	X	O	O	C	B	A	B
石蜡	A	A	X	A	A	O	A	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	A	O	O	A	A	O	A	A	A	A	A
花生油	A	O	A	O	O	O	O	O	A	X	C	A	A	O	O	O	B	O	O	O	A	O	A	A	A	A	A	A
戊烷	O	A	X	O	C	O	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	A	O	O	O	C	C	C	O
高氯酸	C	X	X	C	X	A	X	X	X	B	B	A	X	O	C	X	X	O	O	O	X	X	O	X	X	X	X	X
四氯乙烯	A	X	X	B	X	A	X	X	A	X	X	A	B	A	B	X	X	O	X	X	X	O	O	A	A	B	A	O
石油	A	O	C	C	C	A	B	A	A	O	A	A	O	X	X	X	B	O	B	C	O	O	O	O	C	A	A	O
石油醚	A	A	O	A	O	B	A	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	B	O	O	O	B	A	A	A
苯酚硫磺	O	O	O	O	B	B	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	X	O	B	O
磷酸（有气）	X	B	O	A	O	A	B	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	X	X	A	B	B
磷酸（无气）	X	B	O	A	O	A	B	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	A	X	O	O	X	X	X	A	X
磷酸（沸腾）	X	X	X	X	X	A	A	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	X	X	X	A	X
磷	O	O	C	A	C	O	B	O	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	B	O	O	A	A	A	A	A
五氯化磷	O	A	C	O	X	A	B	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O
三氯化磷	O	A	C	A	X	A	X	O	A	X	A	A	A	A	A	X	O	O	O	O	X	O	O	O	B	A	A	O

长春厚全技术有限公司

化学兼容性	乙缩醛	聚碳	聚乙烯	聚乙烯	聚氯乙烯	聚偏氟乙烯	聚丙烯	尼龙	特富龙	氯丁橡胶	三元乙丙橡胶	氟橡胶	丁腈橡胶	Kalrrz	聚硫橡胶	聚苯乙烯	聚氨酯	皮革	聚醚弹性体	弹性混合体	铝	铜	硬质合金	淬火碳钢	铸铁	304不锈钢	316不锈钢	400不锈钢
Legend(图例):	Acetal	PC	HMW	UHMVW	PVC	KYNAR	PP	Nylon	Teflon	Neoprene	EPDM	Viton	Buna-N		Thiokol	SB	PU	Leather	Hytrel	Santoprene	Aluminum	Brass	Carbide	CSH	CS,CI	SST 304	SST 316	SST 400
A-Excellent 极好																												
B-Good 好																												
C-Poor 差																												
X-Not recommended不适合																												
O- information not available or not rated 不确定																												
显影液	C	A	A	A	A	B	A	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	X	O	A	O	O	X	X	B	A	C
苯二酸	O	O	O	A	O	A	B	B	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	O	O	A	B	B	B
邻苯二甲酸酐	O	A	O	O	O	O	A	O	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	A	O	O	A	A	A	A	A
苦味酸	O	O	B	O	X	A	X	X	A	A	B	A	B	O	X	B	B	A	O	O	X	O	O	X	X	B	B	B
松木油	A	B	B	O	O	B	X	A	A	X	X	A	B	O	B	O	O	A	O	O	A	O	O	B	B	A	A	O
电镀液 - 铜	O	O	B	A	A	B	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O
电镀液 - 镉	O	O	B	A	B	B	A	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	A	O
电镀液 - 铬	O	O	X	A	B	B	A	X	A	X	A	A	O	A	X	X	O	O	O	O	X	O	O	O	X	A	A	A
电镀液 - 铜	O	O	B	A	A	B	A	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O	O
电镀液 - 金	O	O	B	A	O	B	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O
电镀液 - 铅	O	O	B	A	A	B	A	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O
电镀液 - 镍	O	O	B	A	O	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O
电镀液 - 银	O	O	A	A	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O
电镀液 - 锡	O	O	B	A	A	B	A	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	A	O
电镀液 - 锌	O	O	A	A	A	B	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O
醋酸钾	O	O	O	A	B	O	A	B	A	B	A	X	B	A	X	X	X	O	O	O	X	O	O	B	B	B	B	O
硫酸铝钾	A	A	A	A	B	A	A	X	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	C	O	O	O	X	X	B	X
碳酸氢钾	O	O	A	A	A	B	A	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	A	O	O	C	O	O	B	B	B	B	B
重铬酸钾	C	A	A	A	A	B	A	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	B	O	O	O	B	B	B	B

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
溴酸钾	O	A	A	A	A	A	A	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	A	O	O	X	O	O	O	X	X	B	B
碳酸钾	B	O	A	A	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	X	O	O	B	B	B	B	B
氯酸钾	B	O	A	A	A	A	A	X	A	O	O	O	O	A	O	O	O	A	O	O	B	O	O	B	B	B	B	B
氯化钾	B	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	O	X	X	O	X	X	B	B	C
铬酸钾	O	O	A	O	A	B	A	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	A	O	O	B	O	O	B	B	B	B	B
氰化钾	C	O	A	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	O	X	X	O	B	B	B	B	B
重铬酸钾	C	A	A	A	A	A	A	X	A	A	A	A	A	A	A	B	B	O	B	O	B	O	O	B	B	B	B	B
铁氰化钾	B	O	A	O	A	A	A	B	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	B	O	O	O	C	B	B	B
亚铁氰化钾	B	O	A	O	A	A	A	B	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	B	O	O	O	C	B	B	O
水合氢氧化钾	O	O	O	O	B	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	B	A	B	A
氢氧化钾	C	X	B	A	A	A	A	X	A	B	A	X	B	A	B	B	X	O	O	O	X	X	O	O	C	B	A	B
次氯酸钾	O	O	C	O	C	B	X	O	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	X	X	B	X
碘化钾	O	O	B	B	A	A	A	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	B	O	O	A	A	A	A	A
硝酸钾	B	A	A	A	A	A	A	X	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	O	A	A	O	A	A	B	B	B
高锰酸钾	C	A	A	A	A	A	B	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	B	O	O	B	B	B	B	B
硅化钾	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
硫酸钾	B	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	B	A	A	O	B	O	B	O	O	O	B	B	A	B
硫化钾	O	O	A	O	A	A	A	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	X	O	O	B	B	B	B	B
亚硫酸钾	O	O	A	O	B	A	A	O	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	A	O	O	A	A	A	A	O

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 **Legend(图例):** **A-Excellent 极好** **B-Good 好** **C-Poor 差** **X-Not recommended不适合** **O- information not available or not rated 不确定**	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
丙烷	A	X	X	A	B	A	X	A	A	B	X	A	A	A	A	X	C	O	B	O	A	O	O	A	A	A	A	A
乙酸丙酯	O	O	O	O	O	O	O	O	A	X	B	X	X	A	B	X	X	O	O	O	O	O	O	A	A	A	A	O
丙醇	A	A	B	A	B	B	A	X	A	A	A	A	A	A	A	A	X	O	O	A	A	A	O	A	A	A	A	A
丙烯	O	O	O	O	O	O	O	O	A	X	X	A	X	A	B	X	X	O	O	O	A	O	O	A	A	B	A	A
丙烯氯醇	O	O	O	O	O	A	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
丙二醇	A	B	B	B	X	O	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	O	O	B	B	B	O
环氧丙烷	O	C	B	O	X	X	B	O	A	X	B	X	X	A	O	X	X	O	O	A	B	O	O	B	B	A	A	A
PYDRAUL	O	X	X	O	O	O	O	C	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	A	O	O	O	A	A	A	O
吡啶	C	X	B	A	X	C	A	X	A	X	B	X	X	A	X	X	O	O	C	A	B	O	O	B	B	A	A	B
没食子酸	C	O	O	O	C	B	A	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	X	X	A	C
木醋酸	X	B	X	X	C	B	B	X	A	X	B	X	X	O	B	A	O	O	O	O	X	B	A	B	O	X	B	A	B
奎宁硫酸氢盐	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	B	O
奎宁硫酸	O	O	O	O	O	O	A	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	B	B
间苯二酚	O	C	B	O	A	O	A	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
树脂	B	O	B	A	X	O	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	B	O	O	C	B	B	B
朗姆酒	A	O	O	O	O	O	A	A	A	A	A	B	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	A
色拉覆盖层	A	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O	B	O	O	X	X	A	A	A
SALICYLALDEHY	O	C	B	O	X	A	B	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
水杨酸	O	B	B	O	X	A	B	A	A	A	A	A	B	O	O	B	O	O	O	O	O	O	O	O	X	B	B	B

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
卤盐	B	A	B	A	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	C	O	O	O	X	B	X	C
盐水	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	X	A	X	A	A	A	X	C	O	X	X	B	B	X
海水	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	O	A	A	X	A	X	A	A	A	B	B	O	X	X	C	C	X
污水	O	O	A	O	A	A	A	O	A	B	B	A	A	O	X	B	X	O	B	O	X	O	O	X	X	A	A	O
虫胶	B	O	O	X	O	O	A	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	A	O	O	A	A	A	A	A
虫胶（脱色）	A	O	X	O	O	O	O	A	A	B	X	A	A	O	O	O	X	O	O	O	A	B	O	A	A	A	A	A
虫胶（橘色）	A	O	X	O	O	O	O	A	A	B	X	A	A	O	O	O	X	O	O	O	A	B	O	A	A	A	A	A
硅油	O	A	O	O	X	O	A	A	A	A	A	A	A	O	A	A	A	O	B	O	A	O	O	A	A	A	A	A
溴化银	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	X	X	X	B	X
氯化银	O	A	B	O	B	O	B	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	X	X	X	X	X
氰化银	O	O	B	A	A	A	A	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O	A	A	A
硝酸银	A	A	B	A	B	A	B	A	A	A	A	A	B	O	B	A	A	O	O	O	X	O	O	O	X	B	B	B
液压油	O	O	X	O	C	O	O	C	A	X	A	X	X	O	X	X	X	O	B	A	O	O	O	O	O	O	O	O
肥皂液	A	A	C	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	O	X	A	C	O	A	A	X	B	O	O	A	A	A	A
乙酸钠	A	B	B	A	B	A	A	B	A	B	A	X	B	O	X	X	X	O	O	O	B	A	O	O	X	B	B	B
硫酸钠	O	O	A	O	A	O	A	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	C	X	B	X
铝酸钠	O	O	O	O	A	O	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	A	A	A	A	A
硫酸铝钠	O	O	B	O	B	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	X	X	A	X

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
硫酸氢钠	X	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	C	A	O	O	B	O	X	B	O	O	C	A	B	A
重铬酸钠	O	O	A	A	B	A	A	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	O	O	C	B	B	B
硫酸氢钠	B	A	A	A	A	A	A	C	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	X	C	O	O	X	X	B	X
亚硫酸氢钠	X	A	A	A	A	A	A	X	A	A	A	A	A	O	C	B	O	O	X	O	X	O	O	X	X	C	B	X
硼酸钠	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	A	A	O	O	B	O	C	O	O	O	C	C	B	B
溴化钠	O	O	A	O	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
碳酸钠	A	A	B	A	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O
氯酸钠	B	A	B	A	A	A	A	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
氯化钠	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	C	A	A	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O
铬酸钠	O	A	O	O	O	O	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
柠檬酸钠	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
氰化钠	C	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	A	A	O	O	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O
重铬酸钠	O	O	A	A	B	A	A	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O
铁氰化钾	O	O	A	O	A	A	A	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
氟化钠	O	O	A	A	X	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
氢氧化钠	X	X	B	A	B	X	A	C	A	A	A	B	B	O	X	A	B	O	O	O	X	O	O	O	B	A	A	A
次氯酸钠	X	C	B	A	B	B	B	X	A	A	B	X	B	O	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
次亚硫酸钠	O	O	O	O	B	A	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
偏磷酸钠	B	O	A	A	B	O	X	A	A	B	A	A	A	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
硅酸钠	B	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
硝酸钠	A	O	A	A	A	A	A	A	A	B	A	O	B	O	O	A	O	O	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O
硝酸钠溶液	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
过氧化钠	X	A	B	A	B	A	B	X	A	B	A	A	B	O	O	B	X	O	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O
磷酸钠	O	O	A	A	B	A	A	A	A	B	A	A	A	O	O	A	A	O	C	O	O	O	O	O	O	O	O	O
硅酸钠	O	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	O	A	O	O	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O
硫酸钠	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	B	B	A	O	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O
硫化钠	A	X	A	A	A	A	A	C	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O
亚硫酸钠	A	O	B	A	A	A	A	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O
四硼酸钠	C	A	A	A	A	A	A	B	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O
硫代硫酸钠	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	O	B	B	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
亚油	B	A	O	O	A	O	A	B	A	X	X	A	A	O	X	X	B	O	B	O	A	O	O	O	O	A	A	A
酱油	A	O	O	O	O	O	O	A	A	A	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	X	X	A	A	O
氯化锡	O	O	A	O	A	A	A	X	A	X	A	A	A	O	O	A	O	O	B	O	X	X	X	X	X	X	X	X
氯化亚锡	O	A	B	O	B	A	A	X	A	A	A	A	A	O	O	A	O	O	B	O	X	X	X	X	X	X	X	X
淀粉	B	O	B	O	A	O	A	A	A	O	O	O	O	A	O	O	O	A	B	O	A	O	O	O	A	A	A	O
蒸汽	A	A	X	A	A	A	A	A	A	C	A	X	X	O	X	X	X	O	X	O	B	O	O	O	A	A	A	A
硬脂酸	C	A	B	A	B	A	B	A	A	B	B	O	B	O	O	B	A	O	B	A	B	C	O	O	X	B	A	B
苯乙烯	O	X	O	O	X	O	O	B	A	X	X	B	X	O	X	X	C	O	X	O	A	O	O	O	C	A	A	O

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
蔗糖液	A	O	A	O	O	O	O	O	A	B	A	A	A	O	O	O	X	O	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O
糖汁	B	O	O	O	B	O	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	A	A	A	A
糖液	A	O	A	O	O	O	O	A	A	A	A	A	A	O	O	O	X	A	O	O	A	O	O	O	O	A	A	A
黑硫酸液	O	O	A	A	X	A	A	C	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	X	O	O	O	X	B	B	A
绿硫酸液	O	O	A	A	B	O	A	B	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	X	O	O	O	X	B	B	A
SULFINOL	O	O	O	O	O	A	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	A	O
亚硫酸液	O	O	O	O	O	O	B	O	A	B	B	A	B	O	X	B	O	O	O	O	X	O	O	O	X	B	B	X
SULFOLANE	O	X	O	O	O	O	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O
硫	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	X	O	X	X	O	O	O	O	A	O	O	O	C	X	X	X
氯化硫	O	C	C	C	X	A	X	A	A	C	X	A	C	O	X	X	O	O	C	O	X	X	O	O	X	X	B	X
二氧化硫（干）	B	A	A	A	A	A	C	B	A	X	A	A	X	O	X	B	O	O	X	O	B	O	O	A	A	A	A	A
二氧化硫（湿）	C	C	B	A	X	A	X	C	A	B	A	A	X	O	X	X	O	O	X	O	B	O	O	O	X	B	B	B
硫溶液	X	X	X	X	X	O	X	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
三氧化硫	O	O	X	O	B	X	X	X	A	X	B	A	X	O	X	B	O	O	X	O	B	O	O	O	B	B	B	B
硫酸10%	X	X	B	X	X	A	A	X	A	A	A	A	B	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
硫酸25%	X	X	B	X	X	A	A	X	A	B	B	A	C	O	O	O	O	O	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O
硫酸50%	X	X	B	X	X	A	A	X	A	B	B	A	C	O	O	O	O	O	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O
硫酸60%	X	X	C	X	X	A	A	X	A	V	C	A	X	O	O	O	O	O	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O
硫酸75%	X	X	C	X	X	A	A	X	A	X	C	A	X	O	O	O	O	O	X	C	O	O	O	O	O	O	O	O
硫酸95%	X	X	C	X	X	A	C	X	A	X	C	A	X	O	O	O	O	O	X	C	O	O	O	O	B	B	B	O

长春厚华技术有限公司

化学兼容性	乙缩醛	聚碳	聚乙烯	聚乙烯	聚氯乙烯	聚偏氟乙烯	聚丙烯	尼龙	特富龙	氯丁橡胶	三元乙丙橡胶	氟橡胶	丁腈橡胶	Kalrrz	聚硫橡胶	聚苯乙烯	聚氨酯	皮革	聚醚弹性体	弹性混合体	铝	铜	硬质合金	淬火碳钢	铸铁	304不锈钢	316不锈钢	400不锈钢
Legend(图例):	Acetal	PC	HMW	UHMVW	PVC	KYNAR	PP	Nylon	Teflon	Neoprene	EPDM	Viton	Buna-N		Thiokol	SB	PU	Leather	Hytrel	Santoprene	Aluminum	Brass	Carbide	CSH	CS,CI	SST 304	SST 316	SST 400
A-Excellent 极好																												
B-Good 好																												
C-Poor 差																												
X-Not recommended不适合																												
O- information not available or not rated 不确定																												
浓硫酸	X	X	C	X	X	A	B	X	A	X	X	A	X	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O
发烟硫酸	X	X	C	X	X	A	X	X	A	X	X	A	X	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O
硫酸-有气	X	X	C	X	X	X	C	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	X	B	B	X
硫酸-无气	X	X	B	X	X	X	C	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	A	X	O	O	X	X	X	B	X
沸腾硫酸	X	X	X	X	X	X	X	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	X	X	X	X	X
硫酸浓烟	X	X	X	X	X	X	X	X	A	X	X	A	X	O	X	X	X	O	X	O	B	O	O	X	X	B	B	B
硫酸	X	O	B	A	A	A	A	X	A	B	B	A	B	O	X	B	C	O	C	O	B	O	O	X	X	X	B	X
妥尔酸	O	O	B	O	A	A	A	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	O	O	C	B	B	X
牛酯	C	O	A	A	A	O	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	C	A	A	O
鞣酸	X	C	B	A	A	A	A	X	A	A	A	A	A	O	A	B	A	O	B	A	X	O	O	O	X	B	A	B
TINNIN	A	O	O	O	O	O	O	A	A	A	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
鞣酸液	X	O	B	O	A	O	B	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	A	A	O
煤焦油	A	O	B	O	X	O	A	C	A	C	C	A	O	O	O	X	O	O	B	O	A	B	O	A	A	A	A	B
焦油沥青	O	O	O	O	O	O	O	O	A	X	X	A	B	O	O	O	O	O	B	O	A	O	O	A	A	A	A	A
酒石酸	X	B	B	A	B	B	A	B	A	B	B	A	A	O	C	B	A	O	B	A	X	C	O	X	X	B	B	X
四乙铅	O	O	X	O	X	A	X	O	A	B	X	A	B	O	O	X	O	O	O	O	A	O	O	O	A	A	A	O
四氯乙酸	O	O	O	O	X	B	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	X	X	X	X
四氯乙烷	A	O	O	O	X	A	A	C	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	B	B	A	O
四氯乙烯	O	X	X	B	X	A	X	X	A	X	X	A	X	O	C	X	X	O	O	O	B	O	O	O	A	O	B	O

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
四氢呋喃	A	X	X	B	X	C	C	A	A	X	B	X	X	O	A	X	C	O	C	X	X	O	O	O	A	A	A	O
四氢化萘	O	X	X	A	O	O	X	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O
四磷酸	X	X	O	O	O	A	O	B	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	X	B	B	X
亚硫酰氯	B	X	X	C	X	X	X	X	A	X	C	B	X	O	O	X	X	O	O	O	X	O	O	O	X	O	X	O
锡液	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X	O	O	O	O	C	C	C
四氯化锡	O	O	A	O	B	A	A	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	X	X	X	X
四氯化钛	O	A	X	O	X	B	X	A	A	X	X	A	B	O	C	X	X	O	O	O	X	O	O	O	B	B	B	B
甲苯	C	X	X	C	X	B	X	A	A	X	X	A	X	O	C	X	X	O	C	X	A	O	O	O	A	A	A	A
番茄汁	O	A	A	A	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	X	A	A	X
番茄肉汁	B	O	O	O	A	O	A	B	A	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	B	O	O	O	O	A	A	B
变压器油	C	A	O	A	X	O	X	A	A	B	X	A	A	O	A	X	A	O	O	O	A	O	O	O	B	A	A	O
传送液	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	X	A	A	O	O	O	O	O	B	O	A	O	O	A	A	A	A	A
柠檬酸三丁酯	O	X	C	O	X	O	C	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
磷酸三丁酯	O	O	X	O	X	A	X	A	A	X	B	X	X	O	B	X	X	O	C	O	O	O	O	O	B	A	A	O
三氯乙酸	O	A	C	O	X	B	B	X	A	X	B	C	B	O	O	B	X	O	X	O	X	O	O	X	X	X	X	X
三氯乙烷	O	X	X	O	X	B	X	X	A	X	X	A	X	O	X	X	X	O	X	X	X	O	O	O	B	O	A	O
三氯乙烯	B	X	X	C	B	X	X	X	A	X	X	O	X	O	O	O	X	O	X	X	X	O	O	O	B	B	B	B
三氯一氟乙烷	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	A	A	A
三氯丙烷	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	A	A

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
三氯三氟乙烷	O	X	O	O	X	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	X	A	O	O	O	X	A	A	A
磷酸二甲苯酯	O	O	C	O	X	X	B	A	A	C	A	A	X	A	B	X	X	O	C	O	X	O	O	O	A	B	B	O
三羟乙基胺	B	O	C	A	X	X	X	A	A	A	A	X	B	O	X	B	X	O	X	O	B	O	O	O	A	A	A	O
三乙基磷酸	O	O	O	O	O	X	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	A	A	A	O
三乙胺	A	O	O	O	C	B	X	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O
三甘醇	O	B	A	O	C	O	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
亚磷酸二苯甲酯	O	X	O	O	O	O	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	C	A	A	A
三丙二醇	O	A	B	B	C	O	A	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
磷酸三钠	O	O	A	A	B	A	A	B	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	X	O	O	O	A	B	B	B
桐油	O	O	O	O	X	O	A	O	A	B	X	A	A	O	B	X	C	O	B	O	A	O	O	O	B	A	A	A
涡轮机油	A	O	O	O	O	O	O	O	A	X	X	A	A	O	O	O	A	O	O	O	A	O	O	A	A	A	A	A
松节油	A	X	X	X	C	A	C	A	A	X	X	A	A	O	B	X	X	O	B	X	A	C	O	O	B	A	A	B
Undecyl alcohol	O	C	C	O	C	O	B	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
尿素	A	X	B	A	C	A	A	C	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	B	O	O	O	B	B	B	O
尿酸	O	O	B	O	O	O	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	A	X	O	O	O	O	B	B	B
尿	C	O	A	A	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	O	O	B	A	A	O
萃取香精	O	O	O	O	O	O	O	O	A	X	O	X	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O
清漆	O	O	C	A	X	O	A	A	A	X	X	A	B	A	A	X	C	A	O	O	A	B	O	O	A	A	A	A
蔬菜汁	A	O	O	O	O	O	O	A	A	X	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	X	X	A	A	O

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 Legend(图例): A-Excellent 极好 B-Good 好 C-Poor 差 X-Not recommended不适合 O- information not available or not rated 不确定	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
菜油	A	O	X	O	O	O	O	A	A	X	X	A	A	O	O	O	O	A	O	O	A	B	O	B	B	A	A	A
菜油（热）	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	A	B	O	B	B	B	B	A
醋	C	A	B	A	A	A	A	B	A	B	A	A	B	O	B	B	X	A	C	O	B	O	O	O	C	B	A	B
乙酸乙烯酯	O	O	B	X	X	A	X	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	C	A	A	O
氯乙烯	O	O	O	O	X	B	O	A	A	X	X	A	X	O	O	X	X	O	O	O	B	O	O	O	A	B	A	A
偏二氯乙烯	O	X	X	O	X	B	X	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O
水	A	O	A	O	A	O	B	O	A	A	A	A	A	A	O	O	A	O	A	A	A	O	O	X	X	A	A	A
卤水	A	O	A	O	A	O	O	O	A	A	A	A	A	A	O	O	X	O	O	O	O	O	O	X	X	B	B	X
酸性矿泉水	A	O	A	O	A	O	B	A	A	B	A	A	A	A	O	O	X	O	O	O	X	X	O	X	X	B	B	X
沸腾水	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	B	A	A	A
半咸水	O	O	A	O	O	O	O	B	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O	A	A	A
去离子水	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	A	A	A	O
软化水	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O
蒸馏水	A	O	A	O	A	O	B	A	A	A	A	A	A	A	O	O	A	A	O	A	A	A	O	X	X	A	A	A
新鲜水	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	X	A	C	A	A	A	B	C	O	O	X	A	A	A
盐水	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	X	A	X	A	A	A	X	C	O	X	X	B	B	X
石蜡	A	O	O	A	O	O	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	A	A	A
威士忌	B	A	X	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	X	A	B	O	B	O	C	O	O	O	X	A	A	C
威士忌和酒精	A	O	A	O	A	O	O	A	A	A	A	A	A	O	O	O	X	O	B	O	B	B	O	X	X	A	A	X

长春厚华技术有限公司

化学兼容性 **Legend(图例):** **A-Excellent 极好** **B-Good 好** **C-Poor 差** **X-Not recommended不适合** **O- information not available or not rated 不确定**	乙缩醛 Acetal	聚碳 PC	聚乙烯 HMW	聚乙烯 UHMVW	聚氯乙烯 PVC	聚偏氟乙烯 KYNAR	聚丙烯 PP	尼龙 Nylon	特富龙 Teflon	氯丁橡胶 Neoprene	三元乙丙橡胶 EPDM	氟橡胶 Viton	丁腈橡胶 Buna-N	Kalrrz	聚硫橡胶 Thiokol	聚苯乙烯 SB	聚氨酯 PU	皮革 Leather	聚醚弹性体 Hytrel	弹性混合体 Santoprene	铝 Aluminum	铜 Brass	硬质合金 Carbide	淬火碳钢 CSH	铸铁 CS,CI	304不锈钢 SST 304	316不锈钢 SST 316	400不锈钢 SST 400
白酒	O	O	B	O	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	C	B	A	O
白松木油	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	A	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
白酒精	A	O	O	C	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	X	O	O	O	O	O	A	O
酒	B	A	A	A	A	A	A	B	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	C	O	O	O	X	A	A	C
木浆	O	O	O	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	C	O	O	O	C	A	A	A
二甲苯	B	X	X	C	X	A	X	A	A	X	X	A	X	O	B	X	X	O	C	X	B	O	O	O	B	A	A	A
碳酸锌	O	O	A	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	B	O	O	O	O	B	B	B
氯化锌	B	A	B	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	O	C	A	A	O	B	A	X	X	O	O	X	X	X	X
氰化锌	O	O	A	O	A	O	A	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O
锌溶液	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	X	X	X	X
硝酸锌	O	A	B	O	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O
硬脂肪锌	O	A	B	O	B	O	A	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
硫酸锌	B	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	O	X	B	O	O	X	O	X	O	O	O	X	B	A	C

长春厚孚技术有限公司